

**SAKRET QG - kvartsipohjuste**

Kvartsihiekkää sisältävä pohjuste sileille/imukyvyttömille betonialustoille.

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisä- ja ulkokäyttöön</li> <li>Seinät, katot ja lattiat</li> <li>Sileät ja imukyvyttömät alustat</li> </ul>														
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valkoinen, helpottaa työn etenemisen seuraamista</li> <li>Alentaa ja tasaa alustan imukykyä</li> <li>Parantaa tartuntaa ja vahvistaa alustaa</li> <li>Liutoitteeton</li> </ul>														
Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veden polymeeridispersio</li> <li>Inertit täyteaineet</li> <li>Lisä-aineet</li> </ul>														
Tekniset tiedot:	<table border="1"> <tr> <td>Olomuoto</td> <td>Neste</td> </tr> <tr> <td>Raekoko</td> <td>0 - 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Väri</td> <td>Valkoinen</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>9 - 10</td> </tr> <tr> <td>Tiheys</td> <td>1.60 ± 0.05 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Liukoisuus veteen +20 °C</td> <td>Rajaton</td> </tr> <tr> <td>Kuivumisaika</td> <td>n. 3 h</td> </tr> </table>	Olomuoto	Neste	Raekoko	0 - 0,5 mm	Väri	Valkoinen	pH	9 - 10	Tiheys	1.60 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>	Liukoisuus veteen +20 °C	Rajaton	Kuivumisaika	n. 3 h
Olomuoto	Neste														
Raekoko	0 - 0,5 mm														
Väri	Valkoinen														
pH	9 - 10														
Tiheys	1.60 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>														
Liukoisuus veteen +20 °C	Rajaton														
Kuivumisaika	n. 3 h														
Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset.</li> <li>Alusta voidaan pohjustaa vasta kun kaikki muut pohjatyöt on tehty (tasointu, hionta) ja kun alusta on täysin kuiva.</li> </ul>														
Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pohjuste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.</li> <li>Pohjustetta ei ohenneta.</li> <li>Erittäin imukykyiset alustat pohjustetaan kaksi kertaa.</li> <li>Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla.</li> <li>Työskentelylämpötila +5 - +25 °C.</li> </ul>														
Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vältä lätköitymistä</li> <li>Älä sekoita pohjustetta muihin materiaaleihin tai veteen! Tämä saattaa vaikuttaa pohjusteen ominaisuuksiin.</li> <li>Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä</li> </ul>														
Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kipsilevy - 0,35 l/m<sup>2</sup></li> <li>Siporex - 0,875 l/m<sup>2</sup></li> <li>Lastulevy - 0,375 l/m<sup>2</sup></li> <li>Puu - 0,60 l/m<sup>2</sup></li> <li>Silikaattitiili - 0,575 l/m<sup>2</sup></li> <li>Betoni (kuiva) - 0,60 l/m<sup>2</sup></li> <li>Sakret CLP plus - 0,335 l/m<sup>2</sup></li> <li>Betonitiili (3 p) - 2,700 l/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.</p>														
Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>PE muoviasia 1,5 kg / laatikossa 12 kpl/ lavalla 288 kpl</li> <li>PE muoviasia 5 kg/ lavalla 80 kpl.</li> <li>PE muoviasia 15 kg/ lavalla 33 kpl</li> <li>PE muoviasia 25 kg/ lavalla 16 kpl</li> </ul>														
Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk</li> <li>Varastointilämpötila +5 - +30 °C</li> <li>Ei saa jäätyä!</li> </ul>														
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.</li> </ul>														
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.</li> <li>Tuotteen VOC-pitoisuus ≤ 2 g/l (Sallittu VOC-pitoisuus 30 g/l).</li> </ul>														
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.</li> </ul>														